

KJTUBO - 443

استاندارد :

DIN 8555 (MF - 10 - 60 - G)

DIN EN 14700 (TFe15 - 60 - G)

آنالیز شیمیایی فلز جوش (درصد وزنی) :

سیم خود محافظ	C	Si	Mn	Cr	Nb	B
KJTUBO - 443	4.8 - 5.2	1.2 - 1.5	0.2 - 0.3	28 - 30	0.9 - 1.1	+

مشخصات فنی و متالورژیکی:

سختی فلز جوش: 60-62 HRC

قابلیت ماشینکاری: خیلی سخت (فقط با سنگ)

مقاومت سایشی: در برابر مواد معدنی بسیار عالی

مقاومت به ضربه: نسبتاً کم

KJTUBO - 443

بسته بندی و قطر سیم:

بسته بندی به صورت قرقره پلاستیکی ۱۵ ، ۲۵ و بشکه ۲۵۰ کیلوگرمی بر حسب سایز سیم و سفارش مشتری برابر جدول زیر می باشد:

روش استفاده	خود محافظ
سایز (mm)	1.60 - 2.80

توضیحات :

سیم جوش توپودری KJTUBO-443 برای پمپ های بتون، میکسر، پره، شوت و لاینر مناسب می باشد.

سیم KJTUBO-443 تقریباً معادل سیم زیر می باشد:

CORODUR Corthal 143