

KJTUBO - 443T

استاندارد :

DIN 8555 (MF - 10 - 60 - GT)

DIN EN 14700 (TFe15 - 60 - G)

آنالیز شیمیایی فلز جوش (درصد وزنی) :

سیم خود محافظ	C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	B
KJTUBO - 443T	4.8 - 5.0	1.2 - 1.5	0.2 - 0.3	28 - 30	2.7 - 3.0	2.0 - 2.3	+

مشخصات فنی و متالورژیکی:

سختی فلز جوش: 61-63 HRC

قابلیت ماشینکاری: فقط با سنگ

مقاومت سایشی: در برابر مواد معدنی بسیار عالی

مقاومت به ضربه: نسبتاً خوب

مقاومت به حرارت: نسبتاً خوب تا دمای ۴۵۰ درجه سانتیگراد

KJTUBO - 443T

بسته بندی و قطر سیم:

بسته بندی به صورت قرقره پلاستیکی ۱۵ ، ۲۵ ، و بشکه ۲۵۰ کیلوگرمی بر حسب سایز سیم و سفارش مشتری برابر جدول زیر می باشد:

روش استفاده	خود محافظ
سایز (mm)	1.60 - 2.80

توضیحات :

سیم جوش توپودری KJTUBO-443T به دلیل وجود نیکل و مولیبدن برای روکش کاری پره فن های پیروسس در دمای بالا، آگزوز گازهای خروجی، پمپ ها، میکسر ها، ماردون های تغذیه و زره های ضد سایش با دمای کاری بالا مناسب است.

سیم KJTUBO-443T تقریباً معادل سیم زیر می باشد:

CORODUR Corthal 143T