

## KJTUBO - 455

استاندارد :

DIN 8555 (MF 10 - 60 - GR)

DIN EN 14700 (TFe 15 - 60 - GR)

آنالیز شیمیایی فلز جوش (درصد وزنی) :

سیم خود محافظ	C	Si	Mn	Cr	B
KJTUBO - 455	4.7 - 5	1.1 - 1.3	0.3 - 0.5	27 - 29	+

مشخصات فنی و متالورژیکی:

57-60 HRC

فقط با سنگ

در برابر مواد معدنی بسیار عالی

سختی برای فلز جوش:

قابلیت ماشینکاری:

مقاومت سایشی:

## KJTUBO - 455

بسته بندی و قطر سیم:

بسته بندی به صورت قرقره پلاستیکی ۱۵ ، ۲۵ ، و بشکه ۲۵۰ کیلوگرمی بر حسب سایز سیم برابر جدول زیر می باشد:

روش استفاده	خود محافظ
سایز (mm)	1.60 - 2.80

توضیحات :

سیم جوش توپودری KJTUBO-455 به عنوان عمومی ترین سیم کاربرد کروم جهت مصارف ضد سایش مصرف بوده و بخصوص برای روکش کاری قطعات پمپ ها، میکسرها و ماردون های تغذیه مواد مناسب می باشد.

سیم KJTUBO-455 تقریبا معادل سیم زیر می باشد:

CORODUR Corthal 55