

KJTUBO - 460

استاندارد :

DIN 8555 (MF 10 - 60 - G)

DIN EN 14700 (TFe 15 - 60 - G)

آنالیز شیمیایی فلز جوش (درصد وزنی) :

سیم خود محافظ	C	Si	Mn	Cr	Nb
KJTUBO - 460	4.6 - 5.2	1.0 - 1.2	0.3 - 0.4	19 - 22	6.5 - 7.0

مشخصات فنی و متالورژیکی:

سختی فلز جوش: 61-63 HRC

قابلیت ماشینکاری: خیلی سخت (فقط با سنگ)

مقاومت سایشی: در برابر مواد معدنی بسیار عالی

مقاومت به حرارت: خوب تا دمای ۴۵۰ درجه سانتیگراد

KJTUBO - 460

بسته بندی و قطر سیم:

بسته بندی به صورت قرقره پلاستیکی ۱۵ ، ۲۵ و بشکه ۲۵۰ کیلوگرمی بر حسب سایز سیم برابر جدول زیر می باشد:

روش استفاده	خود محافظ
سایز (mm)	1.60 - 2.80

توضیحات :

سیم جوش توپودری KJTUBO-460 دارای مقاومت سایشی بالا تا دمای ۴۵۰ درجه سانتیگراد می باشد و در صنایع فولاد، سیمان و مواد معدنی از جمله کک و زغال سنگ، غلتک های آسیاب و خرد کن، دیواره های باکت، پمپ های سیمان و بتون مناسب است.

سیم KJTUBO-460 تقریباً معادل سیم زیر می باشد:

CORODUR Corthal 60