

KJTUBO - 460TIC

استاندارد :

DIN 8555 (MF 6 - 60 - GP)

DIN EN 14700 (TFe 8 - 60 - GP)

آنالیز شیمیایی فلز جوش (درصد وزنی) :

سیم خود محافظ	C	Si	Mn	Cr	Mo	Ti
KJTUBO - 460T	1.5 - 1.8	0.4 - 0.6	1.0 - 1.4	5.0 - 7.0	1.2 - 1.4	4.5 - 5.0

مشخصات فنی و متالورژیکی:

سختی فلز جوش: 56 - 58 HRC

قابلیت ماشینکاری: خیلی سخت (فقط با سنگ)

مقاومت سایشی: مقاومت به سایش عالی همراه با ضربه

KJTUBO - 460TIC

بسته بندی و قطر سیم:

بسته بندی به صورت قرقره پلاستیکی ۱۵ ، ۲۵ و بشکه ۲۵۰ کیلوگرمی بر حسب سایز سیم برابر جدول زیر می باشد:

روش استفاده	خود محافظ
سایز (mm)	1.60 - 2.80

توضیحات :

سیم جوش توپودری KJTUBO-460TIC (حاوی کاربید تیتانیوم در زمینه مارتنزینی جهت افزایش مقاومت به سایش) برای روکش کاری ضد سایش همراه با ضربه غلتک های پرس سیمان، چکش های خردکن و صفحه های سنگ شکن مناسب می باشد.

سیم KJTUBO-460TIC تقریباً معادل سیم زیر می باشد:

CORODUR Corthal 600 TIC