

KJTUBO - 465

استاندارد :

DIN 8555 (MF 10 - 65 - GZ)

DIN EN 14700 (TFe 16 - 65 - GZ)

آنالیز شیمیایی فلز جوش (درصد وزنی) :

سیم خود محافظ	C	Si	Mn	Cr	Mo	Nb	V	W
KJTUBO - 465	4.5 - 5	0.8 - 1.0	0.3 - 0.5	19.0 - 21.0	6.5 - 7.0	6.5 - 7.0	0.8 - 1.0	1.8 - 2.0

مشخصات فنی و متالورژیکی:

سختی فلز جوش: 63-65 HRC (در دمای ۴۰۰ درجه سانتیگراد ۴ درصد و در

دمای ۶۵۰ سانتیگراد ۱۰ درصد کاهش سختی دارد)

قابلیت ماشینکاری: خیلی سخت (فقط با سنگ)

مقاومت سایشی: در برابر مواد معدنی بسیار عالی

مقاومت به حرارت: خیلی خوب تا دمای ۶۵۰ درجه سانتیگراد

KJTUBO - 465

بسته بندی و قطر سیم:

بسته بندی به صورت قرقره پلاستیکی ۱۵ ، ۲۵ و بشکه ۲۵۰ کیلوگرمی بر حسب سایز سیم برابر جدول زیر می باشد:

روش استفاده	خود محافظ
سایز (mm)	1.60 - 2.80

توضیحات :

سیم جوش توپودری KJTUBO-465 برای استفاده در کوره های پخت و خردکن کلینکر، کوره های بلند، جام و زنگ، سرندها و شوت توزیع و صفحات با دمای کاری بالا مناسب است.

سیم KJTUBO-465 تقریباً معادل سیم زیر می باشد:

CORODUR Corthal 65