

## KJTUBO/G - 474WFe

استاندارد :

DIN 8555 (MF 21 - 65 - GZ)

DIN EN 14700 (TFe 20 - 65 - GZ)

آنالیز شیمیایی فلز جوش (درصد وزنی) :

Steel - Matrix with Inserted Tungsten - Carbides (52-58%)

مشخصات فنی و متالورژیکی:

سختی فلز جوش: ماتریکس 65-67 HRC و کاربید تنگستن  $2400 \text{ HV}_{0.4}$

قابلیت ماشینکاری: خیلی سخت (فقط با سنگ)

مقاومت سایشی: در برابر مواد معدنی بسیار عالی

## KJTUBO/G - 474WFe

بسته بندی و قطر سیم:

بسته بندی بر حسب سایز مطابق جدول زیر می باشد:

وزن قرقره یا کلاف	13-15 Kg	25-27 Kg
سایز (mm)	1.60 - 2.40	2.40 - 2.80

توضیحات :

سیم جوش توپودری KJTUBO/G-474WFe برای مته های حفاری معادن و پره های میکسر مناسب می باشد.

گاز محافظ: Ar + 20% CO<sub>2</sub> و یا 100% CO<sub>2</sub>

سیم KJTUBO/G-474WFe تقریباً معادل سیم زیر می باشد:

CORODUR CorthalWSC - DUR Fe