

## KJTUBG - 476WNI

استاندارد :

DIN 8555 (MF 21 - 55 - CGTZ)

DIN EN 14700 (TNi 20 - 55 - CGTZ)

آنالیز شیمیایی فلز جوش (درصد وزنی) :

Ni - B - Si - Matrix with Inserted Tungsten - Carbides (52-68%)

مشخصات فنی و متالورژیکی:

سختی فلز جوش: ماتریکس 54-56 HRC و کاربید تنگستن 2400 HV<sub>0.4</sub>

قابلیت ماشینکاری: خیلی سخت (فقط با سنگ)

مقاومت سایشی: بسیار عالی همراه با مقاومت به خوردگی

## KJTUBG - 476WNI

بسته بندی و قطر سیم:

بسته بندی بر حسب سایز مطابق جدول زیر می باشد:

وزن قرقره یا کلاف	13-15 Kg	25-27 Kg
سایز (mm)	1.60 - 2.40	2.40 - 2.80

توضیحات :

سیم جوش توپودری KJTUBG-476WNI با بیشترین مقاومت به سایش، برای روکش کاری ابزار حفاری، ماردن تغذیه مواد و پره های میکسر و قطعات ضد سایش در صنایع شیمیایی و غذایی مناسب می باشد.

گاز محافظ: Ar + 20% CO<sub>2</sub> و یا 100% CO<sub>2</sub>

سیم KJTUBG-476WNI تقریباً معادل سیم زیر می باشد:

CORODUR Thaloy - WSC-DUR Ni