

پودر جوشکاری زیر پودری
KJF – 232

استاندارد

DIN 32522

BCS4 85 1 DCEP 13B-3-16

آنالیز شیمیایی تسمه (درصد وزنی)

Strip	C	Si	Mn	Cr	Ni
KJStrip - 420	0.25-0.40	Max0.5	Max0.6	12.0-14.0	Max0.6

آنالیز شیمیایی و سختی فلز جوش (درصد وزنی)

Flux + Strip	Thickness (mm)	%C	%Si	%Mn	%Cr	%Ni	Mo	Hardness (HRC)
KJF - 232 + KJStrip - 420	5	0.2 - 0.4	0.8 - 1.0	Max0.4	12.5 - 13.5	Max 0.5	Max 0.5	47 - 50

مشخصات فنی

بازیسیتته : بر اساس فرمول بونیژوسکی 1

دانسیته : 1 Kg/dm^3

شرایط بازپخت: $350 \pm 25^\circ \text{ C} / 2\text{hr}$

نوع جریان جوشکاری: AC / DCEP

بسته بندی : پاکت ۲۵ کیلویی سه لایه - سایر بسته بندی ها طبق سفارش

توضیحات

پودر جوشکاری از نوع کلسیم سیلیکات آگلومره .

برای روکش کاری غلتک های Pinch roll .

جدایش سرباره بسیار عالی (حتی دردهای بالا) .