

پودر جوشکاری الکترواسلگ KJF-96ES

استاندارد

EN ISO 14174

ES A FB 2B DC

آنالیز شیمیایی فلز جوش (درصد وزنی)

Flux + Strip	C	Si	Mn	Cr	Ni	P	S
KJF – 96ES + KJStrip – 430	0.05 - 0.07	0.3 - 0.4	0.3 - 0.5	15 - 17	0.2 - 0.5	Max 0.03	Max 0.03

مشخصات فنی

بازیسیته : بر اساس فرمول بونیژوسکی 0.4

دانسیتته : 1.25 Kg/dm^3

شرایط بازیخت : $350 \pm 25^\circ \text{ C} / 2\text{hr}$

نوع جریان جوشکاری : AC / DCEP

بسته بندی : پاکت 25 کیلویی سه لایه - سایر بسته بندی ها طبق سفارش

توضیحات

- پودر جوشکاری نوع قلیایی آگلومره .
- مناسب برای برای روکش کاری به روش الکترواسلگ .
- سرعت روکش کاری بالا .
- جدایش بسیار آسان سرباره .
- سطح و گرده جوش کاملا یکنواخت .