

مفتول ذوبی توپودری سیلیسیم کلسیم باریوم  
**KJCW-43** (CaSiBa) Silicon Calcium Barium Cored Wire

آنالیز شیمیایی ( درصد وزنی )

Ca	Si	Ba	C	Fe
12% Min	45% Min	12% Min	0.8% Max	Balance

بسته بندی

بر روی بسکت فلزی با بسته بندی های عمودی و افقی

وضعیت ابعادی

Average Powder Density	255±10gr/m
Strip Steel Thickness	0.4±0.03 mm
Total Wire Weight	1400±50 kg
Wire Diameter	13.2±0.2 mm
Powder Size	0 – 2 mm
Type of Axis	Horizontal or Vertical
Type of Ring	Oval
Wire Length	3400±100 m

