

سیم جوش توپودری برای روکش کاری و سخت کاری سطحی KJTUBO - 455

استاندارد

DIN 8555 (MF 10 - 60 - GR)
DIN EN 14700 (T Fe 15 - 60 - GC)

آنالیز شیمیایی فلز جوش (درصد وزنی)

Self-Shielded	C	Si	Mn	Cr	B
KJTUBO - 455	4.7 – 5.2	1.0 - 1.3	0.3- 0.6	27 - 30	+


مشخصات فنی و متالورژیکی

سختی برای فلز جوش : 58-61 HRC

قابلیت ماشینکاری : فقط با سنگ

ساختار فلز جوش : کاربیدهای اولیه و کاربیدهای یوتکتیک M7C3 در یک زمینه آستنیتی

مقاومت سایشی: در برابر مواد معدنی بسیار عالی



بسته بندی و قطر سیم

بسته بندی به صورت قرقره پلاستیکی ۱۵، کلاف ۲۵ و بشکه ۲۵۰ کیلوگرمی برحسب سایزسیم برابر جدول زیر می باشد:

روش استفاده	خود محافظ
سایز (mm)	2.80-1.60

توضیحات

آلیاژ کروم بالا برای مقاومت در برابر سایش سنگ زنی با فشار بالا مناسب برای روکش کاری ورق های ضد سایش ، پمپ ها، میکسرها و ماردون های تغذیه مواد.