

سیم جوش توپودری برای روکش کاری و سخت کاری سطحی KJTUBO-460TIC

استاندارد

DIN 8555 (MF 6 - 60 - GP)

DIN EN 14700 (TFe8 - 60 - GP)

آنالیز شیمیایی فلز جوش (درصد وزنی)

Self-Shielded	C	Si	Mn	Cr	Mo	Ti
KJTUBO – 460TIC	1.4 - 1.8	0.4 - 0.8	1.0 - 1.4	6.0 - 7.0	1.2 - 1.4	4.0 - 5.0

مشخصات فنی و متالورژیکی:



سختی فلز جوش: 53 - 58 HRC

قابلیت ماشینکاری : خیلی سخت (فقط با سنگ)

ساختار فلز جوش : کاربیده‌های ریز و پراکنده نیتانیوم در زمینه مارتنزیتی

مقاومت سایشی: مقاومت به سایش عالی همراه با ضربه

بسته بندی و قطر سیم :

بسته بندی به صورت قرقره پلاستیکی ۱۵ ، کلاف ۲۵ و بشکه ۲۵۰ کیلوگرمی برحسب سایز سیم برابر جدول زیر می باشد:

روش استفاده	خود محافظ
قطر سیم (میلیمتر)	1.60 - 2.80

توضیحات:

- آلیاژ مارتنزیتی کروم-تیتانیوم-مولیبدن ویژه طراحی شده برای مقاومت در برابر تنش های سایشی فشار بالا با ضربه شدید
- مناسب برای غلتک های پرس ، چکش های خرد کن و ورق های ضد سایش