

سیم جوش توپودری برای روکش کاری و سخت کاری سطحی KJTUBG- 476Wni

استاندارد

DIN 8555 (MF 21 - 55 - CGTZ)
DIN EN 14700 (Tni 20 - 55 - CGTZ)

آنالیز شیمیایی فلز جوش (درصد وزنی):

Ni - B- Si - Matrix with Inserted Tungsten-Carbides (52-68%)

مشخصات فنی و متالورژیکی:

سختی فلز جوش: ماتریکس 54-56 HRC و کاربید تنگستن 2400 HV_{0.4}
قابلیت ماشینکاری: خیلی سخت (فقط با سنگ)
مقاومت سایشی : بسیار عالی همراه با مقاومت به خوردگی

بسته بندی و قطر سیم :

بسته بندی بر حسب سایز مطابق جدول زیر می باشد:

وزن قرقره یا کلاف
سایز (mm)

13 - 15 Kg

1.60

توضیحات:

- سیم جوش توپودری با بیشترین مقاومت به سایش، برای روکش کاری ابزار حفاری، ماردن تغذیه مواد و پره های میکسر و قطعات ضدسایش در صنایع شیمیایی و غذایی.
- گاز محافظ: Ar + 20% CO₂ و یا 100% CO₂