

تسمه جوشکاری استنلس استیل KJStrip - 420

استاندارد

AWS A5.9

ER420

آنالیز شیمیایی فلز جوش (درصد وزنی)

	C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni
KJStrip - 420	0.25 - 0.40	Max 0.5	Max 0.6	12.0 - 14.0	Max 0.75	Max 0.6
KJStrip 420 + KJF - 232	0.20 - 0.40	0.80 - 1.0	0.30 - 0.40	12.5 - 13.5	--	0.40 - 0.50

خواص مکانیکی فلز جوش

Strip + Flux

سختی فلز جوش بعد از جوشکاری ۴۷ تا ۵۰ HRC

KJStrip 420 + KJF - 232

بسته بندی و ابعاد تسمه

بسته بندی مطابق جدول زیر می باشد:

نوع بسته بندی	ابعاد تسمه (mm)
کلاف ۵ ± ۵ کیلویی	50 × 0.5

توضیحات

تسمه جوشکاری مناسب برای روکش کاری غلتکهای Pinch roll که در محیط های مرطوب و خوردگی سطحی شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرند ، همراه با پودر KJF-232.

نوع جریان: DCEP