

## تسمه جوشکاری استنلس استیل KJStrip - 430

استاندارد

AWS A5.9  
ER 430

آنالیز شیمیایی فلز جوش ( درصد وزنی )

	C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni
KJStrip - 430	Max 0.1	Max 0.5	Max 0.6	15.5 - 17.0	Max 0.75	Max 0.6
KJStrip 430 + KJF - 231	0.05 - 0.07	0.7 - 0.9	0.3 - 0.5	12.0 - 14.0	0.8 - 1.2	0.4 - 0.5

خواص مکانیکی فلز جوش

Strip + Flux

KJStrip 430 + KJF - 231

سختی فلز جوش بعد از جوشکاری ۴۳ تا ۴۸ HRC

بسته بندی و ابعاد تسمه

بسته بندی مطابق جدول زیر می باشد:

نوع بسته بندی  
کلاف ۵ ± ۵ کیلویی

ابعاد تسمه (mm)

50 × 0.5

توضیحات

مناسب برای روکش کاری غلتکهای ریخته گری مداوم در صنعت فولادسازی همراه با پودر آلیاژی جوشکاری KJF - 231. افزایش عناصر آلیاژی نظیر نیکل و مولیبدن از طریق پودر و کروم به واسطه جوشکاری تسمه .  
نوع جریان: DCEP