

اطلاعات عمومی - آشنایی با دستورالعمل نگهداری و استفاده از محصولات شرکت کاوش جوش

FCAW

دستورالعمل نگهداری و استفاده از سیمهای توپودری Flux Cored Wire

سیمهای توپودری بدلیل پوسته آهنی ، ترکیبات آلیاژی و معدنی و ساختار تولیدی آن ، در برابر رطوبت حساس بوده و بمنظور انبارداری و استفاده از آنها باید به نکات زیر توجه داشت :

1. در محدوده دمایی 17 تا 27 درجه سانتیگراد ، رطوبت نباید از 60 درصد تجاوز کند .
2. در محدوده دمایی 27 تا 37 درجه سانتیگراد رطوبت نباید از 50 درصد تجاوز کند .
3. قرقه هایی که از بسته بندی خارج می شوند ، فقط 72 ساعت می توان در شرایط معمول کارگاهی نگهداری نمود و چنانچه عملیات جوشکاری بیش از هشت ساعت متوقف گردد ، قرقه سیم ها می بایستی در کاورهای ضد رطوبت با دمای فوق الذکر نگهداری شوند .
4. چنانچه سیمهای توپودری زنگ زده و یا آغشته به مواد روغنی شده و یا به مدت طولانی در معرض اتمسفر هوا قرار گیرند غیر قابل استفاده بوده و ضایعات تلقی می شوند .